

## **Verwerkingsvoorschrift Xorel textile wallcovering**

### **Bewaarvoorschrift**

Sla de rollen Xorel wandbekleding zodanig op dat er zo min mogelijk gewicht op rust. Bewaar de rollen niet rechtop.

### **Speciale controles**

Controleer de wandbekleding op patroon, kleur en hoeveelheid. Ga na of de verschillende rollen bij elkaar horen. In geval van problemen niet meer dan drie banen verwerken.

### **Vorbereiding ondergrond**

De wand moet volledig glad zijn. Bewerk de wanden indien nodig voor met een Vescom primer/sealer.

### **Lijmadvies**

Gebruik een voor de ondergrond geschikte Vescom lijm. De lijm niet verdunnen met chemische oplosmiddelen. Bij wandbekleding met een papieren backing eerst de backing bevochtigen met water.

### **Verwerking**

Om de banen haaks aan te leggen en op maat te snijden, wordt het gebruik van een behangtafel aanbevolen. Kort de baan aan weerszijden 5 cm in. Als u er de voorkeur aan geeft de banen dubbel door te snijden wanneer ze aan de wand bevestigd zijn, gebruik dan een Vescom dubbel doorsnijmesje om te voorkomen dat u in het wandoppervlak snijdt.

1. Snijd de banen op maat en verwerk ze achtereenvolgens – ook de kortere banen boven deur- en raamkozijnen.
2. Bij de verwerking van Xorel kan paneelvorming optreden. Paneelvorming kan tot een minimum beperkt worden door de banen stortend aan te brengen.
3. Gebruik geen nadenroller van welk type ook om naden of uiteinden glad te maken. Maak de naden vlak met een plastic schraper.
4. Lijmresten laten zich het best van de naden verwijderen met een licht vochtige spons en schoon, warm water. Naden direct na het schoonmaken nadrogen met een droge, zachte handdoek.

### **Vescom lijmen en toebehoren**

#### **Vescom 2000**

Lijm voor textiel wandbekleding en zware vinyl wandbekleding.

**Vescom lijm 2000** is bestemd voor de verwerking van textiel en vinyl wandbekleding van 460 g/m<sup>2</sup> en zwaarder. Al naar gelang de omstandigheden, bijv. temperatuur, staat van de ondergrond of soort uitvoering, mag de lijm verdund worden met maximaal 6% water.

Lijm 2000 voor gebruik goed omroeren en opbrengen met een kortharige synthetische vachtroller.

Lijmresten op vinyl wandbekleding direct verwijderen met schoon water en nadrogen. Voorkom lijm- en

watervlekken op textiel wandbekleding. Voor aanvullende informatie raadpleeg het algemeen verwerkingvoorschrift "Vescom vinyl wandbekleding, textiel wandbekleding, en Textile Wallcovering I en II". Lijm niet bloot stellen aan extreme temperatuur schommelingen. N.B. vorstbestendig tot -10°C.

**Verbruik:** Textiel:  $\pm 4-5$  m<sup>2</sup>/kilo, vinyl:  $\pm 5$  m<sup>2</sup>/kilo.

**Houdbaarheid:** 9 maanden.

**Veiligheidsvoorschrift:** Lijm alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes. Indien de lijm in aanraking komt met uw ogen en bij opname door de mond, onmiddellijk schoon spoelen met grote hoeveelheden water en raadpleeg eventueel een arts. Voor aanvullende informatie, het produktveiligheidsblad raadplegen.

### **Vescom primer/sealer (impregneermiddel)**

Ter vermindering van de zuigende werking van de ondergrond en ter verbetering van de toekomstige verwijderbaarheid.

**Vescom primer/sealer** voor normaal zuigende ondergronden zoals o.a. schuurwerk en pleisterwanden, verdunnen met 1 deel Vescom primer/sealer op 3 delen water.

Voor alle sterk zuigende ondergronden zoals gips, beton, gipskarton en spuitpleisters, Vescom primer/sealer onverdund gebruiken. Door gebruik te maken van onverdunde Vescom primer/sealer, zal het materiaal in de loop van de tijd eenvoudiger te verwijderen zijn. Voor aanvullende informatie raadpleeg het algemeen verwerkingsvoorschrift "Vescom vinyl en textiel wandbekleding, en Textile Wallcovering I en II". Voorstrijkmiddel niet bloot stellen aan extreme temperatuur schommelingen. N.B. vorstbestendig tot -10°C.

**Verbruik:** verdund:  $\pm 10$  m<sup>2</sup>/L, onverdund:  $\pm 7$  m<sup>2</sup>/L.

**Algemeen:** Het verdient de aanbeveling de Vescom primer/sealer met behulp van een blokkwast op te brengen. Gereedschap reinigen met schoon water.

**Houdbaarheid:** 9 maanden.

**Veiligheidsvoorschrift:** Vescom primer/sealer alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes. Indien de primer/sealer in aanraking komt met uw ogen of bij opname door de mond, onmiddellijk schoon spoelen met grote hoeveelheden water en raadpleeg eventueel een arts. Voor aanvullende informatie, het produktveiligheidsblad raadplegen.